



SILBERFIX – TAUCHBAD



Anwendungsbereich

Silbertauchbad mit Anlaufschutz gegen alsbaldiges Nachdunkeln. Wenige Sekunden genügen um angelaufene Oberflächen von Silber, Kupfer, Messing usw. mittels Eintauchen zu beseitigen. Die Gegenstände erstrahlen wie neu.

Dosierung

den zu reinigenden Gegenstand ca. 30 – 60 Sek. in den unverdünnten kalten Reiniger eintauchen. Nicht zu lange im Tauchbad belassen. Hernach mit klarem Wasser abspülen. Silberfix wirkt selbsttätig.

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung

- > 5% Thioharnstoff
- < 5% Phosphorsäure
- < 5% nichtionische Tenside
 - > 5% 2-Propanol

Chemisch - Physikalische Daten

flüssig, hellblau, Geruch nach Alkohol
Dichte (20° C) 0,97
PH-Wert (10g/l Wasser 20°C) 1,7

Gefahrenhinweise

Symbol Xi – reizend
Reizt die Augen und die Haut.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Liefergebinde

Karton à 4 x 1ltr., 5 ltr., 10 ltr. Kanister

SCHUSTER-CHEMIE GmbH & Co. KG - D-88131 Lindau

Telefon 08382 / 78048 - Telefax 08382 / 73504

Internet www.schuster-chemie.de - e-mail: info@schuster-chemie.de